AA- 1995-109702/199515|

XR- <XRAM> C95-049820 |

XR- <XRPX> N95-086524|

TI- Adsorbent for TGF beta-1, useful for its determn. - consists of hydroxyapatite having a whisker- or needle-type structure.

PA-BESTEX KK (BEST-N); MITSUBISHI MATERIALS CORP (MITV)

NC-0011

NP-0011

PN- JP 7031875 A 19950203 JP 93178048 A 19930719 199515 B

AN- <LOCAL> JP 93178048 A 19930719 |

AN- <PR> JP 93178048 A 19930719 |

FD- JP 7031875 A B01J-020/04

LA- JP 7031875(3)

AB- <BASIC> JP 7031875 A

Adsorbent for TGF beta-1, is composed of hydroxyapatite having crystalline shape similar to whisker or needle.

TGF beta-1 concn. is measured by adsorbing TGF beta-1 contg. liquid and desorbing it using H3PO4 buffer soln.

ADVANTAGE - TGF beta-1 is adsorbed selectively with the adsorbent. It is applicable for precise examination of TGF beta-1.

In an example, 1 mM HCl soln. contg. TGF beta-1 is permeated through column filled with 1.5g hydroxyapatite at 10 cm/sec and desorbed with 20-70 mM H3PO4 buffer soln. and 100-170 mM H3PO4 buffer soln. to recover inactive type TGF beta-1 and active type TGF beta-1, respectively.

Dwg.0/0|

DE- <TITLE TERMS> ADSORB; BETA; USEFUL; DETERMINE; CONSIST; HYDROXY;

APATITE; WHISKER; NEEDLE; TYPE; STRUCTURE

DC- B04; J04; P34; S031

IC- <MAIN> B01J-020/04|

IC- <ADDITIONAL> A61M-001/36; G01N-033/53; G01N-033/574|

MC- <CPI> B04-H06F; B05-B02A3; B11-C08D2; B12-K04A; J04-B01|

MC- <EPI> S03-E14H4|

FS- CPI; EPI; EngPI | |

′

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-31875

(43)公開日 平成7年(1995)2月3日

(51) Int.Cl. ⁴ B 0 1 J 20/04 A 6 1 M 1/36 G 0 1 N 33/53 # G 0 1 N 33/57	5 4 0 S	庁内整理番号 7202-4G 9052-4C 8310-2J 9015-2J	FI.	技術表示箇所
	•		審査請求	未請求 請求項の数3 OL (全 3 頁)
(21)出願番号	特顧平5-178048 平成5年(1993) 7月	319B	(71) 出願人	000006264 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町1丁目5番1号
(aa) mm u	+ M4 0 + (1990) 1 7		(71)出顧人	391009590 ベステクス株式会社 東京都登島区南池袋 2 丁目26番 4 号
			(72)発明者	竹内 啓泰 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス研究所 内
			(74)代理人	弁理士 稻井 一 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 TGF-▲β1▼の吸着剤及びTGF-▲β1▼の検査方法

(57)【要約】

【構成】 ヒドロキシアパタイトを有効成分とする $TGF-\beta$,の吸着剤並びに該吸着剤に、 $TGF-\beta$,含有液を接触させて、 $TGF-\beta$,を吸着させた後、該 $TGF-\beta$,を溶出させる所定濃度のリン酸緩衝液によって吸着した $TGF-\beta$,を溶出させて、 $TGF-\beta$,濃度を測定する $TGF-\beta$,の検査方法。

【効果】 本発明のTGF- β 、吸着剤は、効率良くTGF- β 、を吸着することができ、また本発明の検査方法では、TGF- β 、を溶出させる所定濃度のリン酸緩衝液を選択するのみで、TGF- β 、、更には活性型TGF- β 、と不活性型TGF- β 、とを選択的に分離し、微量であってもそれらの濃度を測定することができる。従って、本発明の吸着剤及び検査方法は、癌の診断等に極めて有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヒドロキシアパタイトを有効成分とする $TGF - \beta_1$ の吸着剤。

【請求項2】 前記ヒドロキシアパタイトの結晶形状 が、ウィスカー伏又は針伏であることを特徴とする請求 項1記載のTGF-B,の吸着剤。

【請求項3】 請求項1又は2記載のTGF-β₁の吸 着剤に、TGF-B1含有液を接触させて、TGF-B1 を吸着させた後、該TGF-β₁を溶出させる所定濃度 のリン酸緩衝液によって吸着したTGF-β₁を溶出さ せて、TGF-β,濃度を測定することを特徴とするT $GF - \beta$,の検査方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、癌患者等において免疫 が抑制されることが知られており、その免疫抑制の主体 が活性型TGF-β,に基づくことを見出し、これに着 目したものであって、血液中に増加したTGF-β、(t ransforming growth factors-8,、腫瘍細胞増殖因子の 一種)を有効に吸着することができるTGF-B₁の吸 着剤及びその吸着剤を利用したTGF-β、濃度を測定 する検査方法に関する。

[0002]

【従来の技術】癌治療薬については種々研究開発がなさ れているが、癌治療においては化学療法や癌そのものに よる免疫抑制が問題となっている。また治療前の早期発 見、即ち癌診断方法も重要な要因である。従来癌を診断 するには、通常患部組織を切除した細胞の形態を直接判 定する方法が用いられており、場合によっては手術時ま で良性、悪性の判定が困難であることもある。

【0003】一方、正常人血液中には、不活性型TGF -β,が存在しており、癌細胞に接触すると活性化され る。また癌細胞の多くが活性型 $TGF - \beta_1$ を産生した り、不活性型 $TGF - \beta_1$ が酵素等により活性化され、 更に血液中の活性型TGF - β、濃度が増加し、免疫が 抑制されることが知られている。これらの現象は癌以外 の種々の疾患でも見出されている。しかし、血液中等に おける微量のTGF-β₁濃度を測定することは容易で はなく、高価であり、しかも活性型 $TGF - \beta_1$ 濃度を 測定するのは更に困難であるのが実情である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的 は、TGF-β₁を効率良く吸着することができるTG F-β,の吸着剤を提供することにある。

【0005】本発明の別の目的は、微量のTGF-B, であっても有効にその濃度を測定することができるTG F-β,の検査方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、ヒドロ キシアパタイトを有効成分とするTGF-β,の吸着剤

が提供される。

[0007]また本発明によれば、前記 $TGF-\beta$,の 吸着剤に、TGF-B₁含有液を接触させて、TGF- β ,を吸着させた後、該 $TGF-\beta$,を溶出させる所定濃 度のリン酸緩衝液によって吸着したTGF - β,を溶出 させて、TGF-β, 濃度を測定することを特徴とする $TGF - \beta_1$ の検査方法が提供される。

【0008】以下本発明を更に詳細に説明する。

【0009】本発明のTGF-β₁の吸着剤は、ヒドロ 10 キシアパタイトであれば特に限定されるものではなく、 必ずしもCa/Pモル比が理論値の1.67である必要 はない。

【0010】前記ヒドロキシアパタイトの形状は、好ま しくはカラム等に充填しやすい粒状又は粉状等であるの が好ましく、その平均粒径は5~3000 µmの範囲で あるのが望ましい。平均粒径が5μm未満の場合には、 血液等の $TGF - \beta$ 、を含有する液を接触させるのが困 難になり、 3000μ mを超える場合には、TGF-eta,の吸着表面が減少するので好ましくない。

【0011】また前記ヒドロキシアパタイトの結晶形状 は、吸着するTGF-β₁が酸性タンパク質であり、ヒ ドロキシアバタイト結晶におけるa面に選択的に吸着す るので、好ましくはa面の割合が多くなる結晶形状、即 ちウィスカー状又は針状であるのが好ましい。

【0012】前記ヒドロキシアパタイトを調製するに は、通常の湿式法、乾式法又は水熱法等により得ること ができるが、特に結晶形状をウィスカー状又は針状とす るためには、水熱法が好ましい。またヒドロキシアパタ イトの形状を粒状又は粉状とするには、公知の噴霧乾燥 30 による造粒、破砕造粒等の方法により行なうことがで き、特に大きい粒径が必要である場合には、回転転動造 粒法等を用いることもできる。

【0013】本発明のTGF-B1の吸着剤を使用する には、例えば前記ヒドロキシアパタイトをカラム等の筒 状物に充填し、血液等のTGF-β,含有液を該筒状物 内に流し込み、通過させる方法等により吸着させること ができる。

【0014】本発明のTGF-β₁の検査方法では、ま ず前記ヒドロキシアパタイトを有効成分とするTGF-40 β ,の吸着剤に、血液等のTGF- β ,含有液を接触させ て、TGF-β₁を吸着させる。ヒドロキシアパタイト としては、結晶のa面を選択的に成長させたウィスカー 状又は針状の結晶形状を有するものを使用するのが好ま Ulia.

【0015】また前記接触は例えば前述のとおり、カラ ム等の筒状物にTGF-β,の吸着剤を充填し、TGF β₁含有液を流し込み通過させる方法、遠心器の遠心 管中央に、TGF-β,の吸着剤を充填し、その上方か ら遠心器を作動させながら、検査する $TGF-\beta$,含有 50 液を流し込む方法等により行なうことができる。

2

【0016】次に本発明の検査方法では、 $TGF-\beta$, を溶出させる所定濃度のリン酸緩衝液により吸着した $TGF-\beta$, を溶出させる。該 $TGF-\beta$, を溶出させる所定濃度のリン酸緩衝液とは、 $TGF-\beta$, を選択的に溶出する濃度、好ましくは活性型 $TGF-\beta$, と不活性型 $TGF-\beta$, とを選択的に溶出する濃度、具体的には、リン酸濃度 $20\sim170\,\mathrm{mM}$ 、更に活性型 $TGF-\beta$, を溶出させるには、リン酸濃度 $100\sim170\,\mathrm{mM}$ 、不活性型 $TGF-\beta$, を溶出させるには、リン酸濃度 $20\sim70\,\mathrm{mM}$ であるのが望ましい。

 $\{0017\}$ 前記榕出は、前記 $TGF-\beta$,が吸着したヒドロキシアパタイトに、前記リン酸級衝液を接触させる方法、具体的には前記吸着剤に $TGF-\beta$,含有液を接触させる方法と同様な方法により行なうことができる。この際、リン酸濃度を変えて接触させ、流出する画分それぞれについて回収することにより、活性型 $TGF-\beta$,と不活性型 $TGF-\beta$,とを分離して回収することができる。

【0018】次いで本発明の検査方法では、前記回収した $TGF-\beta_1$ が溶出したリン酸緩衝液の画分中の $TGF-\beta_1$ 濃度を測定することにより、 $TGF-\beta_1$ 含有液中の $TGF-\beta_1$ 濃度を測定することができる。前記 $TGF-\beta_1$ 濃度の測定は、例えば紫外線吸光度測定、タンパク質発色試薬等を用いた発色による定量法等により行なうことができる。

[0019]

*【発明の効果】本発明のTGF $-\beta_1$ 吸着剤は、ヒドロキシアパタイトを有効成分とするので、効率良くTGF $-\beta_1$ を吸着することができ、また本発明の検査方法では、前記吸着剤を利用し、TGF $-\beta_1$ を溶出させる所定濃度のリン酸緩衝液によって吸着したTGF $-\beta_1$ を溶出させるので、TGF $-\beta_1$ 、更には活性型TGF $-\beta_1$ と不活性型TGF $-\beta_1$ とを選択的に分離し、微量であってもそれらの濃度を測定することができる。従って、本発明の吸着剤及び検査方法は、癌の診断等に極めて有用である。

[0020]

【実施例】以下実施例により更に詳細に説明するが、本 発明はこれらに限定されるものではない。

[0021]

【実施例1】不活性型TGF- β , に1mMのHClを添加して一部を活性型TGF- β , とした。次いで得られた溶液を、予め粒径1 $50\sim88\mu$ mのヒドロキシアパタイト(針状結晶)1.5gを充填した、直径4mm、高さ10cmのカラムに10cm/秒の速度で流し20込み、TGF- β , の吸着性を測定した。吸着性の測定は、 $0\sim350$ mMのリン酸緩衝液による溶出によって回収された画分を、紫外線吸収測定によって定量するととにより行なった。その結果、 $20\sim70$ mMのリン酸緩衝液においては、選択的に不活性型TGF- β , が検出され、 $100\sim170$ mMのリン酸緩衝液においては、選択的に活性型TGF- β , が検出された。

フロントページの続き

(72)発明者 渡辺 聡

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス研究所 内 (72)発明者 鶴 秀一

東京都大田区東糀谷6丁目9番1-1104号

(72)発明者 山本 邦弘

東京都板橋区徳丸2丁目4番5-201号